

**INFORME DE CALIDAD DE ASFALTO SEGÚN SU GRADO DE DESEMPEÑO (PG)**

PARA:	EMULSIONES Y SOLUCIONES ASFÁLTICAS S.A DE C.V.		
OBRA:	AICM	ENSAYO No:	PRO-EMSA-AICM-013
TIPO DE ASFALTO:	ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO 1 PG 76-22	FECHA DE MUESTREO:	2023-06-21
PROCEDENCIA:	PLANTA EMSA	FECHA DE RECEPCIÓN:	2023-06-21
MUESTREO EN:	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	ESPECIFICACIÓN:	N-CMT-4-05-004/18


CEMENTO ASFÁLTICO ORIGINAL GRADO PG						
ENSAYO		NORMA	RESULTADO		ESPECIFICACIÓN	
<b>CONDICIÓN ORIGINAL</b>						
PUNTO DE INFLAMACIÓN CLEVELAND		ASTM D92	<b>273</b>	°C	≥ 230	
VISCOSIDAD ROTACIONAL 135°C		ASTM D4402-13	<b>0.871</b>	Pa·s	≤ 3	
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO		ASTM D36M-14	<b>57.0</b>	°C	≥ 55	
SEPARACIÓN DIFERENCIA ANILLO Y ESFERA		ASTM D7173-20	<b>0.814</b>	°C	≤ 2	
RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR TORSIÓN 25°C		M-MMP-4-5-024/21	<b>41.0</b>	°C	≥ 35	
<b>MÓDULO REOLÓGICO DE CORTE DINÁMICO G*/sen δ, (kPa)</b>						
TEMPERATURA DE PRUEBA @ 10 rad/s; (°C)	76	G*/sen δ	ASTM D7175-15	<b>1.265</b>	kPa	≥ 1.0
		G*		0.815	kPa	----
		δ		81.1	°	----
<b>DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO EN HORNO ROTATORIO DE PELÍCULA DELGADA (RTFO)</b>						
CAMBIO DE MASA		ASTM D2872-19	<b>0.832</b>	%	≤ 1.0	
RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR DUCTILÓMETRO 25°C, 10cm		ASTM D6084M-18	<b>76</b>	%	≥ 75	
<b>MÓDULO REOLÓGICO DE CORTE DINÁMICO G*/sen δ, (kPa)</b>						
TEMPERATURA DE PRUEBA @ 10 rad/s; (°C)	76	G*/sen δ	ASTM D7175-15	<b>3.569</b>	kPa	≥ 2.2
		G*		3.256	kPa	----
		δ		77.2	°	----
<b>RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR ESFUERZO MÚLTIPLE (MSCR)</b>						
TEMPERATURA DE PRUEBA; (°C)	76	Jnr a 3.2 kPa	ASTM D7405-20	N/A	kPa <sup>-1</sup>	----
		RE a 3.2 kPa		N/A	%	----
<b>DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO EN VASIJAS DE PRESIÓN Y TEMPERATURA (PAV)</b>						
<b>RIGIDIZACIÓN G*sen δ; (kPa)</b>						
TEMPERATURA DE PRUEBA @ 10 rad/s; (°C)	34	G*sen δ	ASTM D7175-15	<b>1748.624</b>	kPa	≤ 5000
		G*		2659.365	kPa	----
		δ		40.4	°	----
	31	G*sen δ		<b>1311.458</b>	kPa	≤ 5000
		G*		2253.3	kPa	----
		δ		43.6	°	----
<b>RIGIDEZ DE FLEXIÓN</b>						
TEMPERATURA DE PRUEBA @ 60 s; (°C)	-12	S(f)	ASTM D6648-16	<b>101.326</b>	MPa	≤ 300
		valor m		<b>0.396</b>	m	≥ 0.300
	-6	S(f)		<b>54.265</b>	MPa	≤ 300
		valor m		<b>0.369</b>	m	≥ 0.300
<b>SE CLASIFICA POR GRADO DE DESEMPEÑO COMO</b>			<b>PG 76-22</b>			

OBSERVACIONES:

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA EN OBRA:

DENSIDAD A 25°C: ASTM D70 1.024 (g/cm³)



APROBÓ:  TEC. ENRIQUE REYES GERONIMO.	FECHA DE INFORME 2023-06-22	HOJA No. 1 DE 1	INF. No. PRO-EMSA-AICM-01	CLAVE FI-02REV000
--	--------------------------------	--------------------	------------------------------	----------------------